

ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА

САМОВИРІВНЮВАЛЬНА ТОНКОШАРОВА СУМІШ



- **МОЖНА ХОДИТИ ЧЕРЕЗ 6 ГОДИН**
- **ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТКИ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ**
- **САМОВИРІВНЮВАЛЬНИЙ ПРОДУКТ - ЛЕГКЕ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОЇ ПОВЕРХНІ**
- **ТОВЩИНА ШАРУ: 2-20 ММ**
- **ВІДМІННА РОЗТІКАЛЬНІСТЬ - ЗРУЧНЕ ПОЄДНАННЯ РОБОЧИХ ДІЛЯНОК**
- **НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ АБО МАШИНИМ СПОСОБОМ**
- **ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ ТА ТВЕРДІСТЬ**
- **ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ**
- **НИЗЬКА ЛІНІЙНА УСАДКА - МІНІМАЛЬНІ ЗМІНИ РОЗМІРІВ ПІД ЧАС ТВЕРДІННЯ**

**МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ**




**МІЦНІСТЬ НА
ВИГИН**



**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



РОЗТІКАННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Цементна стяжка самовирівнююча тонкошарова 2-20 мм. Цементна самовирівнююча тонкошарова стяжка класифікується як цементна стяжка типу СТС30-F7-A22. Використовується для ручного або машинного виконання цементної стяжки під підлогові покриття з керамічних плиток та різноманітних настилів, наприклад, килимових, коркових, ПВХ, паркетних та панельних підлог. Заправа застосовується всередині будівель у приміщеннях, не схильних до постійного зволоження: у квартирах, складах, виробничих цехах, мансардах, офісних, господарських тощо приміщеннях.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	1,8 кг/м ² при шарі 1 мм
Час попереднього дозрівання:	≥ 2 хв
Час використання:	≥ 10 хв*
Приклеювання плиток:	приблизно через 24 год.**
Час до початку ходіння по поверхні:	приблизно через 6 год.**
Витривалість на стискання [EN 13813:2002]:	C30
Витривалість на вигин [EN 13813:2002]:	F7
Усадка [PN-EN 13872:2005]:	< 1 мм / м
Стійкість до стирання за методом Бьоме (Böhme):	A22
Поверхнева твердість [PN-EN 13892-6:2004]:	SH 100
Пропорція води на 25 кг суміші:	5,50 - 5,75 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 2,00 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5° C до +30 °C
Клас реакції на вогонь:	A2 fl
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Склад	Суміш портландцементу, алюмінатного цементу, кварцових наповнювачів та модифікуючих добавок.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 42 × 25 кг.
Інструменти	Агрегат змішуючо-помповий, низькообертовий змішувач, голчастий валик, сталеві терки, ємність із поділками для відмірювання води, контейнер для приготування заправки.
Зберігання	Зберігати в оригінальній, неушкодженій упаковці у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурно-вологих умов (вказано для температури 20 °C і відносної вологості повітря 65%).

** значення залежить від температурно-вологих умов (вказано для температури 20 °C і відносної вологості повітря 65%) та товщини нанесеної маси.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, стійкою, сухою, вільною від речовин, що знижують адгезію. Слабкі та пухкі фрагменти основи видалити. Більші фрагменти в основі та отвори в перекриттях очистити, заґрунтувати належно розведеним препаратом Greinplast U та заповнити вирівнюючою заправою. Таку підготовлену основу заґрунтувати належно розведеним препаратом Greinplast U або UG і залишити для висихання щонайменше на 2 год. Підкладку можна заливати на керамічні плити за умови, що вони міцно з'єднані з основою. Плитки попередньо заґрунтувати препаратом Greinplast FG. Перед заливанням стяжки необхідно виконати крайові та периметральні деформаційні шви навколо стін, колон, труб, тощо. Використовуючи деформаційну стрічку. Боки дилатаційної поверхні, не повинні перевищувати 6 м, а площа - 25 м².

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: Вміст упаковки (25 кг) висипати в приблизно 5,50 - 5,75 л чистої холодної води. Усе перемішувати за допомогою низькообертного змішувача до отримання однорідної маси. Після очкування 3 хвилин, перемішати повторно. Рекомендується використовувати щонайменше 2 контейнери, оскільки це полегшує з'єднання залитих ділянок і прискорює роботу. Готувати порції, які буду використано протягом 10-15 хвилин. Розчин також можна змішувати та подавати за допомогою змішуючо-помпового агрегата, конструкція якого забезпечує точне змішування та дозування води. Слід уникати перевищення кількості води, оскільки це може погіршити міцнісні параметри стяжки.

Заливання розчину: Масу заливати паралельними смугами, починаючи з поверхні, найбільш віддаленої від виходу. З'єднання поверхонь виконувати протягом не більше 10 хвилин. Розчин рівномірно розподіляти на потрібну товщину, а потім видалити повітря з залитої поверхні за допомогою голчастого валика. Роботи проводити без перерв до повного покриття всієї поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи та висихання стяжки має бути від 5°C до 30°C. Оптимальна температура нанесення стяжки: 20°C. Залитий стяжці необхідно запобігати надто швидкому висиханню (сильне сонячне світло, протяги). Усі наявні в основі деформаційні шви повторювати в шарі залитної стяжки. Максимальна площа дилатаційного поля не повинна перевищувати 25 м². Для виконання керамічних покриттів можна приступати через 24 години, використовуючи високоеластичний клей. У разі покриттів типу PCV, паркет чи панелей - після повного висихання. Поверхні, схильні до забруднення стяжкою, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість застосованого матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (КОТ і ЕТА) відповідальності не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє подразнює на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Застосовувати захисні рукавиці/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вийняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. Негайно звернутися до лікаря. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат GUMed № 20/322/20/2021, чинний до 07.01.2026.

Декларація експлуатаційних характеристик № JC-170130.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/154/2010.

Продукт Greinplast JC оцінено відповідно до вимог EN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003).

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

