

ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА БАРАНЕЦЬ



- **ВИСОКА МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ**
- **СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ - ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ**
- **ГІДРОФОБНЕ ПОКРИТТЯ - МАКСИМАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ДО ЗАБРУДНЕНЬ**
- **ВИСОКА ПАРПРОНИКНІСТЬ**
- **ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ - ДО 11 М² З ОДНОГО ПАКУВАННЯ**
- **ДУЖЕ ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО БІОКОРОЗІЇ - СИСТЕМА MICROFILM BIOPROTECT**
- **ДЛЯ РУЧНОГО ТА МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ**

ГІДРОФОБНІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
ПОЗЕЛЕНІННЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ




ПАРПРОНИКНИЙ



ВИСОКА
ГІДРОФОБНІСТЬ



ВИСОКА БІОЛОГІЧНА
СТІЙКІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО СОНЯЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Тонкошарова силіконова штукатурка зі структурою «баранця» та розміром зерна 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм для ручного та механічного нанесення на зовнішніх фасадах. Виріб доступний у білому кольорі та у відтінках за палітрою виробника. На замовлення клієнта можливо виконання іншої колористики у Системі тонування Greinplast (SBG).

Використовується як декоративно-захисний шар на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast (не раніше ніж через 3 доби після їх виконання) або на інші типові мінеральні основи, такі як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, тощо (не раніше ніж через 28 діб після їх нанесення). Є складовою частиною комплексу матеріалів відповідних систем утеплення Greinplast.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):** TXB 1,0 мм TXB 1,5 мм TXB 2,0 мм TXB 2,5 мм TXB 3,0 мм	1,4 - 1,6 кг/м ² 2,3 - 2,5 кг/м ² 2,9 - 3,1 кг/м ² 3,2 - 3,4 кг/м ² 3,8 - 4,0 кг/м ²
Розведення штукатурки препаратом UX:	максимум 0,20 л на упаковку*
Об'ємна щільність [ETAG 004]:	приблизно 1,84 кг/дм ³
Час висихання:	максимум 24 години*
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Паропроникність [EN 15824:2017]:	V2
Водопоглинання [EN 15824:2017]:	W2
Адгезія до бетону [EN 15824:2017]:	≥ 0,8 МПа
Клас реакції на вогонь [EN 15824:2017]:	E
Вміст ЛОС у виробі:	ЛОС ≤ 12 г/л
Технологія тонування фарб:	Продукт доступний у системі барвлення Greinplast SBG на основі світлостійких свинцевих пігментів.
Склад	Суміш акрилової дисперсії, консервантів, модифікуючих засобів, захисних компонентів покриття, органічних і неорганічних пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 20 × 25 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, насадка-мішалка, нержавіюча сталевая терка, пластикова терка, агрегат для напilenня (тестовано на агрегатах PC3, PC15 компанії Wagner®).
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

*величина залежить від температурних умов, основи виробу, кольору і/або типу та поглинальної здатності основи

**величина залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинальної здатності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових висолів, органічних залишків (олій, жирів тощо) та інших речовин, що погіршують адгезію. Наявну цвіль та грибок слід обов'язково видалити (згідно з рекомендаціями у таблиці нижче). Мінеральні основи з підвищеним поглинанням або неоднорідною структурою заґрунтувати розведеним препаратом Greinplast U. Поверхні, на які наноситься штукатурка, повинні бути заґрунтовані ґрунтувальною фарбою Greinplast XP у кольорі, що відповідає кольору штукатурки (деталі в технічній карті фарби). У разі капілярного проникнення вологи слід передбачити гідроізоляційний захист.

ВИКОНАННЯ

Підготовка штукатурки: перед нанесенням масу слід ретельно перемішати за допомогою низькообертового міксеру. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинання основи тощо), виробник допускає додавання невеликої кількості препарату Greinplast US (не більше ніж 0,20 л на упаковку). Щоб уникнути відмінностей у кольорі та фактурі штукатурки, кількість доданого препарату Greinplast US має бути однаковою для кожного пакування.

Нанесення штукатурного шару: до нанесення штукатурки можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання (перевірка - подрпати шар гострим інструментом: світлий колір свідчить про суху основу). Штукатурку наносити на товщину зерна, тримаючи шпатель із нержавіючої сталі під кутом. Надлишок матеріалу зібрати назад у упаковку. До формування фактури приступати після того, як маса перестає прилипати до інструменту, але ще піддається формуванню. Час залежить від типу основи та погодних умов під час нанесення. Бажану фактуру створюють пластиковим шпателем, який слід вести по поверхні рівномірними круговими рухами. Не допускати утворення зон з нерівномірним розподілом маси (протерті місця, напливи, згустки тощо), оскільки ці дефекти не підлягають корекції після висихання. Перерву в роботі слід планувати заздалегідь - у місцях, де стики будуть малопомітними (деформаційні шви, архітектурні елементи тощо). Для отримання однорідної структури та кольору штукатурки роботи на одній площині слід виконувати безперервно, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання штукатурки має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення +20°C. Робочі поверхні завжди захищати (сітками, тентами тощо) від змінних погодних умов до повного висихання штукатурки, тобто щонайменше 3 дні після нанесення. У разі низької температури або високої вологості час висихання значно подовжується. У цей період необхідно продовжити використання захисних заходів. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може призвести до стійких кольорових відмінностей на поверхні тинькувального шару (висипання, плями), у крайніх випадках - до зниження його міцності або відшарування.

Виріб містить мінеральні наповнювачі, що може спричинити різницю в відтінках штукатурки з різних партій виробництва. Тому рекомендується використовувати матеріал однієї партії на одній площині. Мінеральні компоненти в складі можуть іноді спричиняти поодинокі темні включення, що не впливає на міцнісні характеристики та не вважається дефектом. При виборі кольору штукатурки, окрім візуального аспекту, слід керуватися інформацією у зразках щодо стійкості кольору до УФ-променів та коефіцієнтом відбиття світла HBW.

Позначення ZO вказує на підвищену стійкість кольору завдяки використанню неорганічних пігментів, які не деградують під впливом погодних умов і УФ-променів. Символ SO (стандартна стійкість до УФ) позначає кольори, для реалізації яких потрібні органічні пігменти, що можуть поступово деградувати, що є характерною рисою цієї групи пігментів. Виробник відібрав пігменти з максимальною стійкістю до атмосферних умов і УФ-променів, але органічний характер пігментів забезпечує нижчу стійкість порівняно з неорганічними. Коефіцієнт HBW визначає кількість сонячного випромінювання, яке відбивається від поверхні штукатурки залежно від її кольору та текстури, що впливає на температуру поверхні та її деформацію. Тому на великих суцільних поверхнях не рекомендується використовувати штукатурки з коефіцієнтом нижче 20%, оскільки це може призвести до тріщин. Такі штукатурки слід застосовувати лише на невеликих ділянках фасаду чи архітектурних деталях. Через різні основи виробів (A, B, C) та вміст пігментів у різних кольорах штукатурки можуть відрізнятися за густотою та консистенцією. Поверхні, схильні до забруднення штукатуркою, захистити, а забруднення видалити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказаних в довідкових документах (KOT і ETA) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Може викликати алергічну реакцію шкіри. Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 2-октило-2Н-ізотіазол-3-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1). Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат PZH № HK/B/0857/02/2017 і Свідоцтво з радіаційної гігієни PZH № HR/B/3/2010.

Декларація властивостей № TX-190218.

Документи посилання: EN 15824:2017.

Greinplast TXB - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком № 001/ES/TXB.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

